

Barniz Sintético Filtro Solar

CERTIFICACIONES



Barniz para madera resistente a la intemperie y con tinte incorporado.

 **MADERA**



RENDIMIENTO
TEÓRICO



30 m²/galón/mano
depende de la
superficie

SECADO



Tacto: 2 h
Repintado: 4 h
Final: 72 h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,
ni debajo 6 °C
ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

(2 a 3 MANOS) **B** **B** x **A** AGUARRÁS



BROCHA



SOPLETE

Descripción.

Barniz decorativo y protector para madera. Elaborado a base de resinas alquídicas resistentes a la intemperie. Contiene filtros solares y tintes especiales.

Usos.

- En superficies de madera interior y exterior.
- Para vigas, portones, barandas, puertas, ventanas, etc., donde se desee cambiar directamente el color de la madera original sin la aplicación de un tinte.

Ventajas.

- Secado medio que permite aplicar con brocha.
- Otorga color a la madera empleada.
- Resistente a los rayos ultravioleta del sol.
- Muy buena resistencia en exteriores.

Preparación de la superficie.

- Lijar la madera a fondo asegurándose que quede libre de barnices, pinturas, grasas, aceites, polvo, suciedad y otros contaminantes.

Precauciones.

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame importante sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Dependiendo de las capas (manos) que se apliquen el color puede variar.
- Es importante hacer algunos ensayos previos para lograr el color deseado.
- Evitar el uso del producto a temperaturas inferiores a 6 °C y con humedad relativa superior al 90 %.

Modo de empleo y rendimiento teórico.

- Mezclar bien el barniz para homogeneizar el color.
 - Diluir con aguarrás en un máximo de 2 partes de barniz por 1 parte de aguarrás.
 - Aplicar con brocha o pistola.
 - Dejar secar entre capas de 2 a 4 horas.
- Rendimiento teórico:** 30 m²/galón/mano dependiendo de la porosidad de la madera y el acabado deseado.

Sistema de aplicación.

Brocha o pistola: excelente.

Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 2 horas.
- Repintando: 4 horas.
- Total: 72 horas.

Diluyente.

- Aguarrás (Thinner 1020 de MONOPOL).

Acabado seco.

- Brilloso, el color final va a depender del color de la madera, de las capas aplicadas, de la dilución y del método de aplicación empleado.

Envases.

- 1/4 Galón (0.9 litros).
- 1 Galón (3.5 litros).

Gama de colores.

Mara, cedro, caoba, caoba rojizo, teca y amarillo natural.



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400
www.pinturasmonopol.com