

Pisothane

Barniz alquídico-uretano para pisos de madera.

CERTIFICACIONES



LÍNEA **MADERA**



RENDIMIENTO
TEÓRICO



30 - 40 m²/galón/mano
depende de la
superficie

SECADO



Tacto: 5 min
Repintado: 1 h
Final: 72 h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,
debajo de 6 °C
ni humedad mayor a 90 %

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

(3 MANOS
MÍNIMO)

B

B

x

A

AGUARRÁS



BROCHA



RODILLO



PISTOLA

Descripción.

Barniz económico, protector y decorativo, de fácil aplicación, buena dureza y excelente brillo, elaborado a base de resinas alquídicas uretanizadas dotadas de buena resistencia al desgaste.

Usos.

Se emplea para el barnizado económico de pisos de madera, protegiendo y realzando la belleza natural de la misma.

Ventajas.

- Es de un solo componente.
- Es transparente y de acabado brillante.
- Su rápido secado inicial lo hace particularmente atractivo para lograr barnizados impecables, exentos de polvo y otras partículas en suspensión.
- Posee un excelente poder sellante.

Preparación de la superficie.

MADERA PARQUET

- La madera debe estar bien lijada y libre de polvillo y/o pelusas. Si se desea dar cierta tonalidad al parquet, sin afectar su belleza natural aplicar Tinte para Madera (al agua) MONOPOL (B-55). Dejar secar bien antes de barnizar.

Precauciones.

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso, consultar un médico inmediatamente (no inducir al vómito).
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto, una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6 °C y/o humedad relativa mayor al 90 %.
- No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química.
- No pintar sobre superficies alcalinas como hormigón o cemento.
- No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) pues puede haber sangrado.

Modo de empleo y rendimiento teórico.

- Mezclar bien el barniz antes de usar.
 - Se aplica con brocha, pelotilla, rodillo o soplete.
 - Para obtener un buen sellado, se debe diluir las tres primeras capas al 80 - 100 % con Thinner 1020 (aguarrás) y aplicar con pelotilla teniendo cuidado de empapar uniformemente la madera. Luego, diluir al 50 % y aplicar unas 2 - 3 manos uniformemente. Finalizar el trabajo con una capa delgada aplicada a soplete.
 - Dejar secar entre 1 - 2 horas antes de aplicar la segunda mano.
 - En lugares donde los rayos del sol sean muy intensos sobre la superficie barnizada, se recomienda rebarnizar por lo menos una vez al año.
 - Aplicar en ambientes libres de polvo.
- Rendimiento teórico:** 30 - 40 m²/galón/mano.

Productos complementarios.

IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES

- Sellador de Madera MONOPOL (B-40).
- ### **TEÑIDO DE LA MADERA**
- Tinte para Madera al Agua MONOPOL (B-55).

Sistema de aplicación.

Brocha: excelente, diluir 30-50%.

Soplete convencional: excelente, diluir 50%.

Soplete airless: excelente, diluir 10-15%.

Tiempo de secado (20°C).

- Al tacto: 5 minutos.
- Repintado: 1 hora.
- Total: 72 horas.

Diluyente.

- Thinner Aguarrás 1020 MONOPOL.

Número de manos.

2 - 3 manos dependiendo de la porosidad de la superficie

Espesor recomendado por capa.

- 30 - 35 micrones (seco).

Envases.

- 1 litro.
- 4 litros.
- 16 litros.

Presentación del Pisothane.

- Transparente (código 625.002).



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita **800 10 1400**
www.pinturasmonopol.com