

Anticorrosiva Color

Pintura anticorrosiva con pigmento inhibidor libre de plomo y cromo.

CERTIFICACIONES



LINEA ANTICORROSIVAS



ENDIMIENTO TEÓRICO



35 m²/galón/mano dependiendo de la superficie

SECADO



Tacto: 2 h
Repintado: 6h
Final: 72 h

RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia, debajo de 6 °C, ni humedad mayor a 90%

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DILUCIÓN

(2 a 3 MANOS)

P P x A

AGUARRAS

(2 a 3 MANOS)

P P x T

THINNER 1503

APLICACIÓN



BROCHA



RODILLO



SOPELE

Descripción.

Pintura anticorrosiva a base de resina sintética, pigmento inhibidor de la corrosión libre de plomo cromo, solventes y aditivos especiales. De acuerdo a Norma Boliviana NB 1023 (Tipo IR).

Usos.

HIERRO Y ACERO

- Protección de estructuras metálicas, rejas de hierro, ventanas, puertas, cañerías, exteriores de tanques, maquinaria, etc., en ambientes de baja agresión atmosférica.

GALVANIZADO

- Protección de superficies galvanizadas, previa imprimación con Wash Primer MONOPOL (D-25).

Ventajas.

- Libre de compuestos tóxicos de plomo y cromo.
- Excelente relación costo rendimiento.
- Excelente compatibilidad con todo tipo de pinturas sintéticas convencionales de acabado.
- Buena brochabilidad y nivelación.
- Excelente adherencia a hierro según la preparación del mismo.
- Aplicado en 3 - 4 manos (150 micrones de espesor) puede prescindir del empleo de un acabado, en atmósferas limpias y secas (categoría C1, NB 1023). Para estos casos está formulada en diferentes colores a elección.

Preparación de la superficie.

PREPARACIÓN EN GENERAL

- Eliminar grasas y aceites con un solvente.
- Raspar, escobillar o lijar para eliminar toda capa de óxido de corrosión.

- Eliminar el polvo.

HIERRO Y ACERO

- Deben esmerilarse todas las soldaduras disparejas y aristas vivas de los cantos y eliminarse las salpicaduras eléctricas.

- Lavado con solvente.

- Remover todo el óxido usando lijas, escobilla de acero, herramientas mecánicas o chorro abrasivo.

HIERRO GALVANIZADO

- Limpieza con agua y detergente. Dejar secar.
- Aplicar una capa delgada del Imprimante Wash Primer MONOPOL (D-25).

Repintado.

- Lavado mediante agua y detergente para eliminar grasas y aceites. Enjuagar y secar bien.
- Lijar superficialmente sobre la capa anterior de anticorrosivo para lograr un mejor anclaje. Eliminar el polvo.

Precauciones.

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

Recomendaciones.

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6 °C y/o humedad relativa mayor a 90 %.
- No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química.
- No diluir con otros thinners o productos puesto que pueden ablandar las capas intermedias.
- Se recomienda aplicar unas dos capas de una pintura sintética de acabado. (Pintura Sintética MONOPOL A-05).

Modo de empleo y rendimientos.

- Mezclar bien la pintura antes de usar.
- Se puede diluir hasta un 50 % dependiendo de la aplicación (2 partes de pintura por 1 parte de aguarrás o Thinner MONOPOL 1503).
- Se aplica a brocha, rodillo o soplete. Se recomienda la aplicación con soplete para mejor uniformidad.
- Se debe dejar secar entre 4 y 6 horas antes de aplicar la segunda mano.
- Aplicar una capa más gruesa en lugares donde hay retención de humedad, como ser esquinas, superficies sobrepuestas, bordes cortantes.

Rendimiento: 35 m²/galón/mano.

Productos complementarios.

LIMPIEZA QUIMICA DE SUPERFICIES FERROSAS

- Desengrasante para Metal MONOPOL (K-05).
- SUPERFICIES GALVANIZADAS O DE ALUMINIO
- Wash Primer MONOPOL (D-25).

ACABADO

- Pintura Sintética Brillo MONOPOL (A-05).
- Pintura Sintética Mate MONOPOL (A-10).
- Pintóleo (A-06).

PIGMENTACIÓN

- Este producto puede cambiar ligeramente el tono añadiendo Tinte Universal MONOPOL (K-30) en sus 12 colores, en una proporción no mayor de 30 ml de tinte por cada litro de pintura.

Sistema de aplicación.

- **Brocha o rodillo:** diluir al 40 - 50 % con Thinner 1020 (Aguarrás) MONOPOL o Thinner MONOPOL 1503.
- **Soplete convencional:** diluir al 50 % con Thinner 1020 (Aguarrás) MONOPOL o Thinner MONOPOL 1503.
- **Soplete airless:** diluir 5 - 30 % con Thinner 1020 (Aguarrás) MONOPOL o Thinner MONOPOL 1503.

Tiempo de secado (25 °C).

- Al tacto: 2 horas.
- Repintado: 6 horas.
- Total: 72 horas.

Diluyente.

Thinner 1020 (Aguarrás) MONOPOL o Thinner MONOPOL 1503.

Acabado seco.

Semimate.

Número de manos.

Se recomienda aplicar 2 - 3 manos.

Envases.

- 1/2 Pinta (100 ml).
- 1 Pinta (220 ml).
- 1/4 Galón (0.9 litros).
- Galón (3.5 litros).
- Turril (200 litros).



788-88585
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com